


REINZ-Dichtungs-GmbH P.O. Box 1909 89209 Neu-Ulm Germany

Технический паспорт AFM 30

AFM 30 является уплотнительным материалом, не содержащим асбеста. Он содержит арамидные волокна и другие выдерживающие высокие температуры заменители асбеста, переработанные при большом давлении и высоких температурах с высококачественными эластомерами.



Свойства

AFM 30 хорошо приспосабливается, обладает высокой механически-термической устойчивостью, что также подтверждается высокими показателями устойчивости к сжатию. Превосходно подходит для герметизации газов и жидкостей.

Применение:

- в компрессорах, трубопроводах, аппаратах, передаточных механизмах, газовых счетчиках и двигателях внутреннего сгорания;
- для герметизации трансмиссионных, гидравлических, холодильных и моторных масел, а также топлив;
- от смесей воды с антифризами и средствами для защиты от коррозии;
- от фригенов/фреонов, щелочей и растворителей.

Поверхности

AFM 30 в стандартном варианте покрыт с обеих сторон облегчающим демонтаж разделительным покрытием (TD 2) с высоким коэффициентом трения. В большинстве случаев наличие этого покрытия позволяет обойтись без дополнительной обработки поверхностей.

Разрешения и допуски:

DIN 3535-6:2011 «Материалы уплотнительные на основе волокон, графита или политетрафторэтилена (РТFE) для газовой арматуры, газового оборудования и газопроводов».

DVGW-Регистрационное решение по изделиям для газоснабжения

DVGW (Германское объединение по газу и воде) сертифицирует, в том числе, уплотнительные материалы для германского газоснабжения.

VP 401 Выдерживающие высокие термические нагрузки прокладки для резьбовых соединений и фланцев в связи с газовыми счетчиками и регуляторами давления.

ВАМ Федеральное ведомство по исследованию материалов, Фланцевые соединения в стальных трубопроводах для кислорода до 100 бар и 80 °C.

REINZ-Dichtungs-GmbH P.O. Box 1909 89209 Neu-Ulm Germany

Технические характеристики (номинальная толщина 2,00 мм)

Tomas Tomas Tomas Tomas Tomas	=,00 11111)					
Плотность	Γ/CM^3	1,75 - 1,95				
Доля органического вещества по DIN 52 911	%	< 36				
Прочность на растяжение						
по ASTM F 152, поперечно	H/mm²	> 12				
по DIN 52 910, поперечно	H/mm²	> 9				
Устойчивость к сжатию по DIN 52 913						
16 ч, 300 °C	H/mm²	≈ 25				
16 ч, 175 °C	H/mm²	≈ 36				
Сжатие и обратное пружинение по ASTM F 36, метод J						
сжатие	%	7 - 15				
обратное пружинение	%	> 50				
Уплотнительное действие от азота						
по DIN 3535, часть 6 FA	мг/(схм)	≈ 0,05				
Разбухание в соответствии с ASTM F 14						
в масле IRM 903 (заменяет масло ASTM № 3) 5 ч, 1	150 °C					
утолщение	%	< 10				
утяжеление	%	< 10				
в топливе ASTM В 5 ч, комн. темп.						
утолщение	%	< 10				
утяжеление	%	< 10				
в воде / антифризе (50:50) 5 ч, 100 °C						
утолщение	%	< 5				
утяжеление	%	< 10				
Пиковая температура кратковременно	°C	400				
Длительная температура максимально	°C	250				
Рабочее давление максимально	бар	125				

🔼 Максимальные длительная температура и давление не должны возникать одновременно.

DIN 28091-2:		
Значение холодной высадки $arepsilon_{ m KSW}$	%	7 - 15
Коэффициент холодной упругой деформации $arepsilon_{ m KRW}$	%	4 - 8
Термоусадочный коэффициент $arepsilon_{ ext{WSW/T}}$	%	11 - 14
Коэффициент горячей упругой деформации $arepsilon_{ m WRW/T}$	%	≈ 0.65
Значение упругой деформации R	mm	≈ 0.012
Удельная величина утечек λ	мг / (с х м)	< 0.1
Остаточное контактное напряжение		
после 1000 ч (воздух, 100 °C)	%	> 50

Форма поставки:

Прокладки: в соответствии с чертежом, указанными размерами или прочими договоренностями.

Листы: 1500 x 1500 мм (стандартный формат).



REINZ-Dichtungs-GmbH P.O. Box 1909 89209 Neu-Ulm Germany

Номинальная толщина и допуски согласно DIN 28091 - 1 (мм)				
Предельное отклонение в рамках поставки				
0,30	±0,10			
0,50	±0,10			
0,75	±0,10			
1,00	±0,10			
1,50	±0,15			
2,00	±0,20			
3,00	±0,30			
4,00	±0,40			
5,00	±0,50			
Максимальное значение различия в толщине отдельной пластины:				
толщина пластины $\leq 1,00$ мм $= 0,1$ мм; $> 1,00$ мм $= 0,2$ мм				

Максимальное рабочее давление ¹⁾ (бар) в среде							
Температура (°C)	Толщина (mm)	Вода, пар, водные растворы	Газы	Кислоты ³⁾ , щелочи ³⁾ , амины, производные солей	Масла, консистентные смазки	Топлива, растворители	
-100 ²⁾	1	-	16	-	40	25	
	2	-	10	-	25	16	
	3	-	6	-	10	10	
-50	1	40	40	10	64	40	
	2	25	25	6	40	25	
	3	16	16	2	25	16	
0	1	100	64	25	125	64	
	2	64	40	16	80	40	
	3	40	25	10	50	25	
50	1	100	64	25	125	64	
	2	64	40	16	80	40	
	3	40	25	10	50	25	
100	1	64	40	16	80	40	
	2	40	25	10	50	25	
	3	25	16	6	25	16	
150	1	25	25	10	64	25	
	2	10	16	6	40	16	
	3	6	10	2	16	10	
200	1	-	16	-	25	-	
	2	-	10	-	16	-	
	3	-	6	-	10	-	
250	1	-	-	-	10	-	
	2	-	-	-	6	-	
	3	-	-	-	2	-	