

**VICTOR REINZ®**

Sealing Products

REINZ-Dichtungs-GmbH

P.O. Box 1909 89209 Neu-Ulm Germany

Технический паспорт REINZOLOID FS 53

REINZOLOID FS 53 - это мягкий пропитанный материал на основе целлюлозных волокон с оптимальным соотношением цена-качество. Целлюлозные уплотнения хорошо адаптируются и особенно устойчивы к маслам и топливу. REINZOLOID FS 53 используется для герметизации и является эффективным и экономически эффективным уплотняющим решением.

**Свойства**

REINZOLOID FS 53 - это недорогой уплотнительный материал с хорошей устойчивостью к маслам и топливу. Материал сжимается и хорошо адаптируется.

Применение:

- в редукторах, карбюраторах, топливных и масляных насосах, осях;
- для герметизации топлив, масел, воды, смесей воды с антифризом и ингибиторами коррозии.

Использование в паровой и сухой жаре не рекомендуется.

Технические характеристики

Плотность	г/см ³	0,7 - 0,9
Прочность на растяжение		
по ASTM F 152, поперечно	Н/мм ²	> 20
по DIN 52 910, поперечно	Н/мм ²	> 15
Сжатие и обратное пружинение по ASTM F 36, метод J		
сжатие	%	20 - 40
обратное пружинение	%	> 35
Разбухание в соответствии с ASTM F 146		
в масле IRM 903 (заменяет масло ASTM № 3) 22 ч., комн. темп.		
утолщение	%	< 5
утяжеление	%	< 20
в топливе ASTM B 22 ч., комн. темп.		
утолщение	%	< 5
утяжеление	%	< 15

**VICTOR REINZ®***Sealing Products*

REINZ-Dichtungs-GmbH

P.O. Box 1909 89209 Neu-Ulm Germany

в воде / антифризе (50:50) 22 ч., комн. темп.		
утолщение	%	< 30
утяжеление	%	< 95
Длительная температура максимально	°C	120
Рабочее давление максимально	бар	10



Максимальные длительная температура и давление не должны возникать одновременно.

Форма поставки:

Прокладки: в соответствии с чертежом, указанными размерами или прочими договоренностями.

Рулон: 1000 мм ширина.

Толщина	Отклонение (mm)	Длина рулона (m)
0,25	±0,05	200
0,50	±0,05	150
0,75	±0,07	100
1,00	±0,10	50
1,50	±0,10	50
2,00	±0,10	50