



REINZ-Dichtungs-GmbH
P.O. Box 1909 89209 Neu-Ulm Germany

VICTOR REINZ®

Sealing Products

Технический паспорт RGC 275

RGC 275 - это мягкий материал из пробки, связанной нитрильным каучуком. Материалы RGC устойчивы к маслам, топливам и растворителям.



Свойства

Материальная структура этих масло и топливосберегающих материалов обеспечивает высокую степень сжатия и хорошее уплотнение.

Применение

Для уплотнения маслonaполненных трансформаторов, в судостроении в качестве уплотнений резервуаров и люковых уплотнений топливных бункеров и т. д.

Технические характеристики RGC 275

Плотность	г/см ³	0,7 – 0,85
Сжатие и обратное пружинение по ASTM F 36, метод В		
сжатие	%	25 - 40
обратное пружинение	%	> 80
Минимальное усилие во время установки	Н/мм ²	6
Пиковая температура кратковременно	°C	150
Длительная температура максимально	°C	135
Рабочее давление максимально	бар	40



Максимальная длительная температура и максимальное давление не должны возникать одновременно.

**VICTOR REINZ®***Sealing Products***REINZ-Dichtungs-GmbH**

P.O. Box 1909 89209 Neu-Ulm Germany

Форма поставки:

Прокладки: в соответствии с чертежом, указанными размерами или прочими договоренностями.

Плиты: 914 x 914 мм

Номинальная толщина	Допуски
1,60	±0,38
2,00	±0,38
3,00	±0,38
4,00	±0,38
6,00	±0,38