



REINZ-Dichtungs-GmbH
P.O. Box 1909 89209 Neu-Ulm Germany

VICTOR REINZ®

Sealing Products

Технический паспорт RGC 749

RGC 749 - это мягкий материал, состоящий из вспененной смеси хлоропренового каучука и пробки.

Материалы RGC устойчивы к маслам, топливам и растворителям.



Свойства

Благодаря своей структуре материал обладает высокой сжимаемостью в сочетании со стабильностью размеров и большим упругим сопротивлением, имеет стойкость к старению.

Применение

В качестве уплотнений при очень низких контактных давлениях, например, для герметизации распределительных устройств и систем кондиционирования воздуха.

Технические характеристики RGC 749

Плотность	г/см ³	0,5 – 0,6
Сжатие и обратное пружинение по ASTM F 36, метод В		
сжатие	%	30 - 45
обратное пружинение	%	> 75
Минимальное усилие во время установки	Н/мм ²	3
Пиковая температура кратковременно	°C	135
Длительная температура максимально	°C	120
Рабочее давление максимально	бар	5



Максимальная длительная температура и максимальное давление не должны возникать одновременно.

Форма поставки:

**VICTOR REINZ®***Sealing Products***REINZ-Dichtungs-GmbH**

P.O. Box 1909 89209 Neu-Ulm Germany

Прокладки: в соответствии с чертежом, указанными размерами или прочими договоренностями.

Плиты: 914 x 914 мм

Номинальная толщина и допуски (мм):

Номинальная толщина	Допуски
0,80	±0,25
1,00	±0,25
1,20	±0,25
1,60	±0,38
2,00	±0,38
2,40	±0,38
3,00	±0,38
3,20	±0,38
4,00	±0,38
5,00	±0,38
6,00	±0,38
6,40	±0,50